

# RAPTOR ADHESION PROMOTER

1K 接着促進剤エアゾール **緑ラベル**

## 用途

- ・プラスチック、アルミニウム、亜鉛メッキ、ファイバーグラス、ボディーフィラーなど、ほとんどの自動車表面への塗料の接着を促進します。
- ・優れた接着性で、下処理が困難な箇所や複雑な形状、下処理後の接着を強化します。
- ・ほとんどの水性または溶剤系塗料でトップコートが可能です。

## 使用方法

- ・最良の結果を得るためには、ほこりの除去など十分な準備が不可欠です。



洗浄



脱脂



乾燥

- ・使用前にエアゾール缶を2分間よく振ります。
- ・約25cmの距離をとって、薄く均一に1~2回コートします。
- ・2回コートの場合、コート間隔は10分になります。

## 乾燥

- ・気温20℃の時、20分以上で上塗りが可能です（目安）
- ・膜厚や気温により、乾燥時間は異なります。

## 保管

- ・4年間は適切な保管条件が適用されます。  
使用前にエアゾール缶を室温で2時間保管してください。長期保管の場合は、乾燥した換気の良い場所で、直射日光や霜の当たらないように保管してください。  
エアゾール缶の使用期間を最大限に延ばすため、使用後は必ず缶を逆さにして数秒間スプレーし、ノズルをきれいに掃除してください。  
ノズルが詰まった場合は、ノズルを缶から取り出し適切なシンナーに浸してください。
- ・推奨保管温度 5℃~25℃
- ・推奨アプリケーション温度 20℃

VOC情報 すぐに使用できる状態の本製品（製品カテゴリ IIB (e)）のEU規制値は840g/Lです。  
すぐに使用できる状態の本製品のVOC含有量は762g/Lです。

注文コード	形式	色	VOC
RPTAP/AL	エアゾール450ml	クリア	762g/L

**重要！専門家の使用に限ります。使用前に取扱説明書をよくお読みください。**

本製品には危険物が含まれているため、必ず適切な個人用保護具を使用してください。取扱説明書および個人保護情報については、製品安全データシートを参照してください。U-POLはユーザーが推奨されている個人用保護具を着用していない場合、いかなる責任も負いません。上記のデータは情報提供を目的としたものであり、予告なく変更されることがあります。製品の適合性を確保し、情報の最新性を確認することは、ユーザーの責任です。ご使用の際には、ご自身で情報が最新のものであることをご確認ください。当社の製品やアプリケーションの使用に関する推奨事項は、当社の知識と経験に基づいています。これらの情報はU-POLのウェブサイトWWW.UPOL.COMから入手できます。U-POLは当社が管理できない方法でユーザーが得た結果について責任を負わず、また、利益の損失を含む結果的または偶発的な損害については責任を負いません。